

Kiilto XPU Klæbe- og tætningsmasse



En meget elastisk klæbe- og tætningsmasse til indendørs og udendørs brug. Ideel til vådrum. Uden opløsningsmidler. Velegnet til brug sammen med Kiilto en-komponent vådrumsmembraner, til forsegling af hjørner og gennemføringer. Polyurethan-forstærket.



- Giver en hurtig og elastisk binding, fremragende klæbeevne
- Til limning og forsegling
- Forbrug 5 x 5 streng, ca. 12 lbm/patron
- Hærdetid 3 mm/dage, ca. 10 mm/7 dage
- Velegnet til indendørs og udendørs brug

ANVENDELSESOMRÅDE

Kiilto XPU er en hurtigbindende, polyurethan-forstærket, elastisk klæbe- og tætningsmasse baseret på silylmodificeret polymer-teknologi. Velegnet til limning og tætning af forskellige materialer (herunder svejsninger) inden for konstruktionslimning. Inden for bygningskonstruktion anvendes Kiilto XPU til f.eks. fastgørelse af isoleringsplader, lægter, håndvaske og toiletsæder. Velegnet til brug sammen med Kiilto enkomponents vådrumsmembraner til forsegling af hjørner og gennemføringer og til forsegling af vådrumspalder. God klæbeevne på forskellige typer sten, beton, de fleste metaller, træ, glas og glaserede overflader samt epoxy- og polyesteroverflader. Med plast og gummi anbefales det at udføre indledende test af klæbeevnen før den faktiske brug. Produktet har M1-emissionsklassificering for byggevarer. Fremragende klæbeevne på forskellige materialer - i de fleste tilfælde er der ikke behov for grundning. Elastisk, men stærk mekanisk binding. Indeholder ikke PVC eller opløsningsmidler. Næsten lugtfri. God modstandsevne over for kemikalier (svage opløsninger). Fremragende modstandsevne over for vejrlig og UV-stråling. Næsten krympfri. Kan overmales med de fleste typer maling (test altid før brug). Kan slibes med sandpapir.

BRUGSANVISNING

Underlag skal være støvfri, tørre og fri for fedt og olie. Bedste resultat ved at rengøre metaloverflader med Kiilto Cleaner 303 og derefter prime med Kiiltoflex Metalliprimer. Klæbemassen spredes på overfladen og glattes med en spartel, hvis det er nødvendigt. Ved limning af store ensartede overflader eller tørre overflader anbefaler vi, at der sprøjtes let med vand (ca. 5-10 g/m²). Luk emballagen omhyggeligt efter brug. Uhærdet produkt kan fjernes med Kiilto Cleaner 303 eller acetone. Hærdet produkt kan kun fjernes mekanisk. Forhold såsom omgivende temperatur, underlagets temperatur, materiale og fugtighed samt mængden af påført klæbemiddel har stor indflydelse på tiden for huddannelse og tørring. Derfor er angivne værdier kun vejledende.

TYPE/BINDER	Special-polymer
MASSEFYLDE/VÆGTFYLDE	ca. 1,3 kg/dm ³
FARVER	Hvid, sort
LAP SHEAR-STYRKE	-SS/SS 1,3 N/mm ²
TRÆKSTYRKE	1,6 N/mm ² (DIN 53504)
BRUDFORLÆNGELSE TIL BRUD	300 % (DIN 53504)
HÅRDHED	Shore A 30
VISKOSITET	ca. 2 millioner mPas (Brookfield H-Path T-F/2, 5 +20 °C)
SKINDANNELSESTID	20 min (23 °C/50 % RF)
GENNEMHÆRDNING	3 mm/d, ca. 10 mm/7 d (23 °C/50 % RH)
ANVENDELSESTEMPERATUR	+1-+40 °C
PAKKESTØRRELSER	290 ml patron, 600 ml pose
TEMPERATURFASTHED TØR	-40-+90 °C
OPBEVARING	I uåbnede beholdere ved +10-25 °C i 18 måneder.

**YDERLIGERE OPLYSNINGER**

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vores tests og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Resultatet er også stærkt påvirket af arbejdsmetoder. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar for forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har kontrol over. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for det endelige resultat. Man skal sikre sig, at produktet er egnet til den påtænkte anvendelse.

MILJØ OG SIKKERHED

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialsikkerhed. Du kan finde flere oplysninger om produktet og bortskaffelse af emballage på www.kiilto.com.